


# Produktdatenblatt

STRETCHIES Stretch-Vinyl-Handschuhe, latexfrei, pudernfrei

Seite 1 von 2

## ALLGEMEINE INFORMATION

WEISS	PRODUKTBESCHREIBUNG	K = MP Klasse R = Regel	UMDNS	Pers. Schutzaus- richtung Kat.	Foto	
2000-S	S	Medizinische Handschuhe zum Einmalgebrauch, die sowohl den Träger als auch den Patienten vor Kreuzkontaminationen durch Mikroorganismen schützen sollen.	KI - R1, R5	11882	III	
2001-M	M					
2002-L	L					
2003-XL	XL					

Größe	Gewicht (g)	Länge (mm) (A)	Handbreite (mm) (B)	Dicke (mm)		
				Fingerspitze	Handfläche	Manschette
S	4.5 ± 0.3	240 ± 3	85 ± 5	0.07 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.06 ± 0.02
M	5.0 ± 0.3	240 ± 3	95 ± 5	0.07 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.06 ± 0.02
L	5.5 ± 0.3	240 ± 3	105 ± 5	0.07 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.06 ± 0.02
XL	5.8 ± 0.3	240 ± 3	115 ± 5	0.07 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.06 ± 0.02

Zerreifestigkeit	≥ 14 Mpa	Ausdehnung	≥ 350%
AQL	1.5	Fabre	Weiß
Material	Polyvinylchlorid (PVC), Stretchmittel		
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	MDR 2017/745, (EU) 2016/425		
Standards	EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN 374-2:2014; EN 16523-1:2015; EN 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4		
Herkunftsland	China		

### Hauptquartiere:

Dutchblue.com LTD  
Parizhka Komuna 26  
9000 Varna, Bulgaria

**E** info@dutchblue.com  
**W** www.dutchblue.com

dutchblue.com

# Produktdatenblatt

STRETCHIES Stretch-Vinyl-Handschuhe, latexfrei, puderfrei

Seite 2 von 2

## WARNUNG

Untersuchungs- und Einwegschutzhandschuhe aus Polyvinylchlorid (PVC), puderfrei, unsteril, beidhändig, zum einmaligen Gebrauch. In der Originalverpackung an einem trockenen und sonnengeschützten Ort bei 5°C bis 40°C lagern. In Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Vorschriften entsorgen. Die Abbaugrade geben die Veränderung der Durchstichfestigkeit der Handschuhe an, nachdem sie der beanstandeten Chemikalie ausgesetzt wurden. Die Durchstichfestigkeit wurde unter Laborbedingungen ermittelt und bezieht sich nur auf das getestete Exemplar. **WARNUNG:** Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand von Proben bewertet, die nur an der Handfläche entnommen wurden (außer in Fällen, in denen der Handschuh gleich oder größer als 400 mm ist - hier wird auch die Stulpe getestet) und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Sie kann anders ausfallen, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird. Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Zersetzung von der Typenprüfung abweichen können. Bei der Verwendung von Schutzhandschuhen kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber der gefährlichen Chemikalie aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften abnehmen. Bewegungen, Verhaken, Reiben, Abnutzung durch den Kontakt mit der Chemikalie usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich verkürzen. Bei ätzenden Chemikalien kann die Abnutzung der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Prüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Mängel oder Unvollkommenheiten. Verwenden Sie KEINE beschädigten Handschuhe.

### Hauptquartiere:

Dutchblue.com LTD  
Parizhka Komuna 26  
9000 Varna, Bulgaria

**E** info@dutchblue.com  
**W** www.dutchblue.com

dutchblue.com